

PETRO GOLD



+971 54 303 3231



www.goldbitumen.com



BURLINGTON TOWER,
BUSINESS BAY,DUBAI-UAE



Teknik Veri Sayfası – Bitüm 105/35

Ürün Adı: Bitüm 105/35
Sınıf: Sert Okside Bitüm
Ticari Tanım: Blown Bitümen 105/35
Menşei: İran
HS Kodu: 27132000



Teknik Özellikler

Özellik	Test Metodu	Tipik Değer
Yumuşama Noktası (R&B)	ASTM D36	100 – 110 °C
Penetrasyon (25°C, 100g)	ASTM D5	30 – 40 dmm
Yoğunluk (25°C)	ASTM D70	1.00 – 1.10 g/cm ³
Çekme Mukavemeti (5°C)	ASTM D113	> 2 cm
Suda Çözünürlük	ASTM D2042	%0.2'den az
Erime Noktası	IP 396	≥ 105 °C
Renk	Görsel	Parlak Siyah
Form	Görünüm	Katı – Sert Yapı
Raf Ömrü	-	10 – 15 yıl



Kullanım Alanları

- Bitümlü su yalıtım membranları üretimi
- Yol kaplama altında astar ve sızdırmazlık
- Temel yalıtımı ve beton koruma
- Endüstriyel kaplama sistemleri
- Elektrik kablosu izolasyonu
- Karton ve kâğıt emprenye uygulamaları



Ambalaj ve Depolama Koşulları

PETRO GOLD



+971 54 303 3231



www.goldbitumen.com



BURLINGTON TOWER,
BUSINESS BAY,DUBAI-UAE

Standart Ambalajlar:

- 25 kg kraft torba (katı blok formunda)
- 180 kg metal varil
- 1 tonluk büyük torba (isteğe bağlı)

Depolama Talimatları:

- Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığından uzakta muhafaza edilmelidir.
- Nem ve aşırı ısıdan korunmalıdır.
- Uygun saklama koşullarında **15 yıla kadar** raf ömrü vardır.

⚠ Sağlık ve Güvenlik Uyarıları

- Erimiş bitüm ile çalışırken koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.
- Buharların solunmaması için açık alan veya havalandırılmalı ortam tercih edilmelidir.
- Cilt ve göz temasından kaçınılmalıdır.
- Daha fazla bilgi için MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) temin ediniz.

☎ İletişim ve Sipariş Bilgileri

Üretici Firma: Gold Bitumen Co.

WhatsApp: +971 54 303 3231

E-Posta: info@goldbitumen.com

Instagram: @petro.gold_bitumen.refinery