

PETRO GOLD



+971 54 303 3231



www.goldbitumen.com



BURLINGTON TOWER,
BUSINESS BAY,DUBAI-UAE

FR Fiche Technique Complète – Bitume SC800

Nom du produit : Bitume Cutback à Durcissement Lent SC-800

Code douanier (HS Code) : 27132000

Norme de référence : ASTM D2026 – ASTM D946

Description Générale

Le bitume SC-800 est un bitume cutback à durcissement lent, à haute viscosité, obtenu par dilution d'un bitume pur avec un distillat pétrolier de type fuel lourd. Grâce à sa formulation, il offre une pénétration progressive, une grande adhérence et une couverture durable, particulièrement dans les zones froides, rurales et faiblement fréquentées.

Spécifications Techniques (Valeurs Typiques)

Propriété	Méthode ASTM	Valeur Typique
Apparence	Visuel	Liquide noir brillant
Résidu à 225°C (% en poids)	ASTM D2026	Min. 70
Point éclair (COC) (°C)	ASTM D92	Min. 60
Viscosité cinématique à 60°C (cSt)	ASTM D2170	800 – 1600
Temps d'évaporation (s)	ASTM D402	Max. 2000
Pénétrabilité du résidu à 25°C	ASTM D5	100 – 200 dmm
Point de ramollissement (°C)	ASTM D36	Min. 35
Ductilité du résidu à 25°C (cm)	ASTM D113	Min. 100

Applications Recommandées

PETRO GOLD



+971 54 303 3231



www.goldbitumen.com



BURLINGTON TOWER,
BUSINESS BAY,DUBAI-UAE

- Fondations de routes rurales et secondaires
- Stabilisation de sols sablonneux ou instables
- Enrobés à froid pour climats froids
- Préparation de couches de liaison
- Projets routiers nécessitant un séchage lent

Avantages

- Haute performance en conditions climatiques extrêmes
- Application aisée à température ambiante
- Adhérence renforcée sur surfaces poussiéreuses ou humides
- Excellent pour les sols non traités
- Conforme aux normes ASTM pour bitumes SC

Conditionnement Disponible

- Fûts métalliques de 180 kg
- Camions-citernes pour livraison en vrac
- Conteneurs ISO 20 pieds adaptés à l'export

Consignes de Sécurité & Stockage

- Produit inflammable : manipuler avec précaution
- Stockage entre 10°C et 40°C dans un endroit ventilé
- Tenir à l'écart de toute source de chaleur ou flamme nue
- Durée de conservation : 12 mois dans son emballage d'origine

Produit et Exporté par :



PETRO GOLD



+971 54 303 3231



www.goldbitumen.com



BURLINGTON TOWER,
BUSINESS BAY,DUBAI-UAE

PETRO GOLD – Raffinerie de Bitume

 *Origine : Iran (Made in Iran)*

 Email : info@goldbitumen.com

 WhatsApp : +971543033231

 Site Web : www.goldbitumen.com

